

# Техническая информация

## 20-35| 2К Грунт-наполнитель



### 1. Процесс с использованием нешлифуемого наполнителя

- Наполнитель с высоким содержанием сухого остатка для окраски методом «мокрый по мокрому»:
- Не требует шлифования
- Легкое нанесение
- Не требуется шлифование новых деталей, загрунтованных на заводе
- Возможно смешивание с 2К грунтом-наполнителем 20-95 baslac для получения любых оттенков серого подложки.

### 2. Нанесение

	<b>Соотношение смешивания</b> 3 : 1 : 1	100% по об. 33% по об. 33% по об.	20-35 50-10, 50-15 60-20, -30
	<b>Вязкость</b> DIN 4 при 20°C	16 – 19 с	
	<b>Жизнеспособность</b>	2 ч / 20°C	
	<b>Размер Дюзы</b>	HVLP пистолет 1.3 мм 2 бар, 0.7 бар внутри дюзы	Традиционный пистолет 1.3 – 1.4 мм, 2.0 бар
	<b>Число слоев</b> <b>Толщина покрытия</b>	2 (один на зашпатлеванный участок и один на всю зону ремонта) 20 – 35 мкм	
	<b>Выдержка при 20°C</b>	10 мин. для солидов / 15-20 мин. однослойных / или металлик (до поматовения)	

#### Техника безопасности:

**2004/42/IIIB(cII)(540)530: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта II B.cII) в готовом к применению состоянии максимально составляет 540 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 530 г/литр.**

**Продукт предназначен для профессионального применения.**

**Продукт может содержать частицы размером < 0.1 мкм.**

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте [www.baslac.com](http://www.baslac.com) или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1, 48165 Münster, Germany, 09/2018