

Полировальная паста тонкая

Область применения

Предназначена для полировки автомобильных покрытий.

Дополнительная информация

Не содержащая силикона тонкая полировальная паста

Технические характеристики

Содержание сухого остатка 21 % ± 2	Плотность 1.250 – 1.350 г/см ³
Температура хранения мин. 5°до 45°С	Срок годности 24 месяцев

Применение

Продукт является готовым к использованию.



Подложки / Подготовка поверхности / Очистка

Отшлифуйте участок, предназначенный для полировки с P1200 – P2000 – P3000.
Вытрите отшлифованный участок насухо чистой салфеткой не оставляющей ворса.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и.т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.rmpaint.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 03/2015



 	<p>Нанесите продукт на участок предназначенный для полировки вручную с использованием безворсовой салфетки</p> <p>или</p> <p>Используйте полировальную машинку в комбинации с полировальником из овчины или полировальником средней жесткости.</p> <p>При работе с полировальной машинкой, нанесите BRIL 852 на чистый полировальник и начинайте работу на небольшой скорости (500 об/мин). Затем увеличьте скорость до 2000 об/мин. макс. и продолжайте полировку до удаления всех дефектов.</p> <p>Удалите излишки продукта при помощи чистой и сухой безворсовой салфетки.</p>
--	---

Завершение

Для последующей более тонкой полировки вы можете использовать любую стандартную тонкую полироль.
Используйте любую стандартную не содержащую силикона высокоглянцевую полироль для полировки поверхности.

Инструкция по безопасности

Данные продукты могут содержать частицы < 0.1 мкм.
Данные продукты предназначены только для профессионального использования.

При использовании данных продуктов соблюдайте требования по безопасности и правила применения средств индивидуальной защиты.