

### Область применения

Универсальный лак для нанесения, как на отдельные детали, так и для полной окраски автомобиля.

### Дополнительная информация

#### Технические характеристики

Содержание сухого остатка 42 % ± 2	Плотность 0.900 – 1.000 г/см <sup>3</sup>
Температура хранения мин. 5°C до 45°C	Срок годности 36 месяцев

### Применение







#### Подложки / Подготовка поверхности / Очистка

STARTOP HS был разработан для использования с базовыми эмалями DIAMONT и ONYX HD.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и.т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 03/2015



	<b>STARTOP HS</b> H 9000 BC 020 (15°C – 25°C) BC 030 (> 25°C)	100% по об. 25% по об. 25% по об.	100 г 27 г 22 г
	<b>Вязкость при 20°C:</b> ISO 4: DIN 4:	28 – 34 секунд 15 – 17 секунд	
	<b>Жизнеспособность:</b> 3 часа при 20°C		
	<b>HVLP пистолет</b> <b>Традиционный пистолет</b>	1.3 – 1.5 мм 1.3 – 1.4 мм	0.7 бар внутри дюзы 2.0 – 2.5 бар
	Число слоев: Толщина покрытия: <b>Важно:</b> Включение сушки сразу после нанесения (без выдержки).	2 50 – 60 мкм	
	Сушка при 20°C:  Сушка при 60°C:	Не восприимчив к пыли через 1 час Монтажная прочность через 5 часов Полное отверждение через 24 часа 30 мин.	
	(короткие волны)	8 мин.	

### Завершение

Финальные операции после завершения сушки и остывания

### Инструкция по безопасности

Данные продукты могут содержать частицы < 0.1 мкм.

Данные продукты предназначены только для профессионального использования.

При использовании данных продуктов соблюдайте требования по безопасности и правила применения средств индивидуальной защиты.