



Информация о продукте

# SOLID 100 UNIVERSAL

*Универсальная шпатлевка*

Страница 1 / 2

Версия 1 / 0619

## Описание продукта

Solid 100 Universal - это двухкомпонентная высокопрочная наполнительная шпатлевка на основе полиэфирных смол с адгезией к стали, алюминию, цинку и стеклопластику. Шпатлевка имеет короткое время сушки и хорошо обрабатывается.

## Цвет

Серый

## Отвердитель

Hardener P

## Пропорции смешивания

Шпатлевка + отвердитель

100:2 по весу

## Условия нанесения

Обеспечить достаточную приточно-вытяжную вентиляцию. Рабочая температура должна быть не менее + 10 °С. Ниже +10 °С процесс полимеризации шпатлевки крайне замедляется.

Макс. влажность воздуха 80%.

## Сушка при 20 °С

До шлифования 30 минут

## Сушка при 60 °С

До шлифования 5-8 минут

## Время жизнедеятельности при 20 °С

4 - 6 минут

## VOC - информация

EU лимит: категория 250 g/l

Этот продукт содержит max. 4 g/l.



Информация о продукте

# SOLID 100 UNIVERSAL

*Универсальная шпатлевка*

Страница 2 / 2

Version 1 / 0619

## **Рекомендации по подготовке и обработке поверхности**

Основание должна быть чистым, сухим и обезжиренным. Не наносить на неотвержденные лакокрасочные материалы. Не наносить на термопластичные покрытия и кислотные грунты. Хорошо перемешайте шпатлевку с отвердителем. Не используйте более 3% отвердителя Р! Недостаточная или избыточная дозировка отвердителя может привести к появлению пятен на краске.

Обезжиривайте всю окрашиваемую поверхность перед каждой операцией. Удалите корродированные участки до чистого металла и обработайте наждачной бумагой Р 80/150. Для обработки отвержденной шпатлёвки используйте шлифовальную бумагу Р 100/150/240 для сухой шлифовки.

Перед нанесением грунта-наполнителя отшлифуйте всю поверхность по-сухому наждачной бумагой Р 240/360.

В случае применения шпатлевки на цветные металлы (например, алюминий, оцинкованные поверхности) можно предварительно нанести эпоксидный грунт для повышения антикоррозионных свойств.