



# Q 70-205

# 2K HS Clear Coat

## Характеристики

70-205 — устойчивый к царапинам лак HS с очень хорошей текучестью и устойчивостью к ультрафиолетовому излучению. Характеризуется высокой химической, механической и атмосферостойкостью, а также высокой твердостью. Подходит для нанесения в покрасочных камерах или на участках покраски. Разработан для базовых покрытий на основе растворителей и на водной основе.

## Физически характеристики



12 month



2004/42/II B(e)(840) < 840



2:1 + 0-5%  
70-205HN/70-205HF

## Использовать



17 - 19 s  
4 mm DIN



1,3 - 1,4 mm  
2,0 - 2,5 bar



2



Between the coatings 5 - 7 min  
Before the oven drying 10 min



40 - 50 µm

Consumption: 9 - 10 m<sup>2</sup>/l

## Изсъхване



6-7 h 70-205HN  
4-5 h 70-205HF

30 min 70-205HN  
20 min 70-205HF

Hand sanding / dry:  
P1000 - P2500

eccentric / dry:  
P1000 - P2500

20°  
2 h

## Съхранение



Съхранявайте продукта на проветриво място. Да се пази от пряко излагане на слънчева светлина. Съхранявайте между +5°C и 20°C.

## Безопасност



За повече информация вижте информационния лист за безопасност.



Този информационен лист е само за информация. Доколкото ни е известно, предоставените данни са в съответствие с последния стандарт и се основават на дългогодишен опит в производството на нашите продукти. Авторско право: Q-Company Int. GmbH, всички права запазени.