



ШПАТЛЁВКА SOLID SPRAY

Описание:

Solid Spray – двухкомпонентная жидкая шпатлёвка. Имеет сбалансированную и легко наносимую текстуру и легко заполняет неровности (сколы, царапины и следы шлифования). Характеризуется очень легким шлифованием и превосходной адгезией к стеклопластику, металлу, дереву, полимерным покрытиям, твердым пластмассам и элементам, защищенным антикоррозийными грунтовками. Из-за высокой чувствительности к воде, шпатлевка Solid Spray должна быть отшлифована сухим способом. В случае мокрого шлифования вода должна полностью испариться. Чтобы предотвратить образование пузырей, особенно во влажных условиях, на всей поверхности должен быть нанесен изолирующий слой (мин 35 мкм) эпоксидного грунта (шлифование не допускается), после выдержки – двухкомпонентный акриловый грунт наполнитель.

Применение:

Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной и заматованной. Тщательно вмешать в шпатлёвочную массу 3% (по весу) отвердителя. Использовать в течение 20-30 минут при температуре 20°C. Более высокая температура снижает время жизнеспособности и ускоряет сушку. Чтобы получить менее вязкий продукт, добавьте 2,5% (относительно веса шпатлевки) разбавителя.

Важно:

Соблюдать пропорции смешивания. При добавлении избыточного количества отвердителя на поверхности эмали могут появиться пероксидные пятна, при нехватке отвердителя увеличится время сушки.

Не рекомендуется использование шпатлевки при температуре ниже 18°C.

Техническое описание:

Содержание летучих органических соединений (VOC): 2004/42/IIВ(b)(540) <540

Срок годности: 9 месяцев

Плотность: 1,64 гр/см³

Цвет: серый

Отвердитель

Срок годности: 6-7 месяцев

Плотность: ~1,0 гр/см³

Цвет: бесцветный



Очистка поверхности



Пропорции смешивания

Solid Spray 100 гр
Отвердитель 3 гр
Жизнеспособность: 20-30 мин. при температуре до 20°C



Нанесение краскопультom

Диаметр сопла: 2 – 3,5 мм
Давление 3-4 бар



Межслойная сушка

10 -15 минут при 20°C (до матовения)



Сушка

3 -5 ч при 20°C
30 мин. при 60°C



Шлифование ручное/ сухое

P120 –P180



Шлифование машинное/ сухое

P120 –P180



Хранить в прохладном месте

