



Technical Datasheet

Q 40-100 (105, 110) 2K MS Filler 5:1

грунт 5:1 серый, черный, белый

Характеристики:

2K MS грунт с хорошими наполнительными свойствами и отличной адгезией к зашпатлеванным и старым лакокрасочным поверхностям. Рекомендуется под одно- и двухкомпонентные акриловые, синтетические и водоразбавляемые краски. Создает гладкую поверхность и сокращает время шлифования. Машинная и ручная обработка. Является идеальным изолятором перед окраской.

Нанесение:

Поверхность должна быть очищена, зашлифована и обезжирена.

Пропорции приготовления: 5:1 по объему + до 15% акрилового растворителя.

Тщательно перемешать. Наносить пульверизатором с диаметром сопла 1.6-1.8 мм в 2-3 нормальных слоя с паузой между слоями 7-10 минут при 20°C. Сушка 30 мин. при 60°C или 5-7 часов при 20°C.

Сухое шлифование P320-P400

Содержание VOC : Евродиректива 2004/42/IIВ(c)(250) <540

Грунт 40-100 (105, 110):

Срок хранения: 12 месяцев

Плотность: 1,49 г/см³

Цвет: белый, серый, черный

Отвердитель нормальный 40-100HN:


Срок хранения: 12 месяцев

Плотность: 1,00 г/см³

Цвет: бесцветный



серый, черный,
белый



5 : 1



макс. 15%



2 ч 20°C




25-30 с 4мм DIN



Q-99-100



1,6-1,8 мм
2-3 слоя 70-210 мк



7-10 мин <> слой



HN 60°C. 30 мин.
HN 20°C. 5 ч.



10 мин



P320 - P500



12 месяцев



2004/42/IIВ(c)(540) <540

Это техническое описание носит информационный характер.

Представленные в нем данные соответствуют последним стандартам и базируются на многолетнем опыте производства нашей компании.

Q-Company Int. GmbH / Beckershof 3 / D-24558 Hennstedt-Ulzburg / Germany

Версия: 02.01.2017