

Техническая информация

35- | Базовые краски



1. Свойства

Базовые краски для цветных и эффектных покрытий

- Отличная укрывистость благодаря высокому содержанию нелетучих веществ
- Низкий расход материала
- Короткое время выдержки

2. Нанесение

	Соотношение смешивания 2 : 1	100% по об. 35- 50% по об. 60-10, -20, -30, -40
	Вязкость DIN 4 при 20°C	прибл. 18 – 22 s
	Жизнеспособность	48 ч для готовой к нанесению смеси / 20°C
	Пистолет высокого давления	HVLP пистолет 1.3 мм 2 бар, 0.7 бар внутри дюзы Традиционный пистолет 1.3 – 1.4 мм, 2.0 бар
	Количество слоёв Толщина покрытия	2 (до укрывистости), ½ для достижения эффекта прибл. 15 – 20 мкм

3. Выдержка и сушка

	Выдержка при 20°C	Выдержка прибл. 10 минут до поматовения
--	--------------------------	---

Техника безопасности:

Продукт предназначен для профессионального применения.

Продукт может содержать частицы размером < 0.1 мкм.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.baslac.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.