

# GlossTOP

## С 2A63

### Прозрачный лак высокоглянцевый

<b>Применение:</b>	Advance Series - Лаки для использования с базовой эмалью ONYX HD.
<b>Свойства:</b>	Прозрачный лак с повышенным блеском.
<b>Примечания:</b>	Выбирайте отвердитель и разбавитель в соответствии с окружающей температурой и размером окрашиваемой детали.

---

<b>Содержание сухого остатка</b>	57 %
<b>Плотность</b>	0,9-1,05 g/cm <sup>3</sup>
<b>Температура хранения</b>	5-45 °C

---

#### Совет по безопасности:

**2004/42/IIВ(d)(420)419:** ограничения ЕС для данного продукта (категория продукта: IIВ.d) в готовом к использованию состоянии максимально составляет 420 грамм VOC (летучих органических соединений) на литр. Содержание VOC в этом продукте составляет 419 г/л.

Данные продукты могут содержать частицы < 0.1 мкм.

Данные продукты предназначены только для профессионального использования.

При использовании данных продуктов соблюдайте требования по безопасности и правила применения средств индивидуальной защиты.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.



# GlossTOP

## С 2А63

### Прозрачный лак высокоглянцевый

**2:1+10 %**



**Соотношение смешивания**

100 объемн. %

С 2А63 Прозрачный лак высокоглянцевый



**Отвердитель**

50 объемн. %

H 2A14 Отвердитель для эмали, быстрый  
H 2A24 Отвердитель для эмали, нормальный  
H 2A34 Отвердитель для эмали, медленный



**Thinner**

10 объемн. %

R 2A14 Разбавитель, быстрый  
R 2A24 Разбавитель, нормальный  
R 2A34 Разбавитель, медленный



**Вязкость 20°C**

DIN 4: 19-23 с

**Жизнеспособность при 20°C** 2 ч

ISO 4: 45-60 с

#### Совет по безопасности:

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** ограничения ЕС для данного продукта (категория продукта: IIIB.d) в готовом к использованию состоянии максимально составляет 420 грамм VOC (летучих органических соединений) на литр. Содержание VOC в этом продукте составляет 419 г/л.

Данные продукты могут содержать частицы < 0.1 мкм.

Данные продукты предназначены только для профессионального использования.



При использовании данных продуктов соблюдайте требования по безопасности и правила применения средств индивидуальной защиты.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.



# GlossTOP

## С 2А63

### Прозрачный лак высокоглянцевый

	 HVLV пистолет	 Пистолет высокого давления
<b>Входное давление</b>	бар	бар
	2	2
<b>внутри юзы</b>	бар	
	0,7	
<b>Размер сопла</b>		
	1,3-1,5	1,3-1,4
<b>Количество слоев</b>		2
<b>Время обдува при 20°C</b>	мин.	
	3-5 мин. межслойной выдержки, без дополнительной выдержки перед включением сушки.	
<b>Толщина покрытия:</b>	мкм	40-60
<b>Инструкция по покраске</b>	Альтернативно: 1 ½ слоя (межслойная выдержка не требуется).	

#### Сушка

	<b>Сушка при 20 °C</b>	10 ч
	<b>Сушка при 60 °C</b>	30 мин.
	<b>Инфракрасная сушка (коротковолновая)</b>	8 мин.

#### Примечания

Время сушки может быть изменено путем выбора отвердителя, разбавителя и нанесения.  
Добавка А 2А14 SpeedADD может сократить время сушки.

#### Совет по безопасности:

**2004/42/IIВ(d)(420)419:** ограничения ЕС для данного продукта (категория продукта: IIВ.d) в готовом к использованию состоянии максимально составляет 420 грамм VOC (летучих органических соединений) на литр. Содержание VOC в этом продукте составляет 419 г/л.

Данные продукты могут содержать частицы < 0.1 мкм.

Данные продукты предназначены только для профессионального использования.

При использовании данных продуктов соблюдайте требования по безопасности и правила применения средств индивидуальной защиты.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.



# GlossTOP

C 2A63

Прозрачный лак высокоглянцевый

## Замечания

Финишные операции после окончания сушки и остывания.

### Совет по безопасности:

**2004/42/IIВ(d)(420)419:** ограничения ЕС для данного продукта (категория продукта: IIВ.d) в готовом к использованию состоянии максимально составляет 420 грамм VOC (летучих органических соединений) на литр. Содержание VOC в этом продукте составляет 419 г/л.

Данные продукты могут содержать частицы < 0.1 мкм.

Данные продукты предназначены только для профессионального использования.

При использовании данных продуктов соблюдайте требования по безопасности и правила применения средств индивидуальной защиты.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.

