

# Техническая карта

## Q 20-300 2K Polyester Multi Putty/ Мультифункциональная шпатлёвка

### Характеристики:

Шпатлевка специально разработана для создания прочной и долговечной адгезии к стали, алюминию, гальванизированным покрытиям и полиэфирным ламинатам (стеклопластикам). Благодаря высочайшей тиксотропности шпатлевка обладает прекрасными свойствами формирования поверхности любой требуемой толщины. Может применяться как финишная шпатлевка ввиду отсутствия пор. Для глубоких неровностей рекомендуется нанесение в несколько слоев. Машинное и ручное сухое шлифование.

### Нанесение:

Поверхность должна быть очищена, зашлифована и обезжирена.  
Смешать шпатлевку с 2-3% отвердителя ВРО по весу.  
Нанести в течение 5 минут при 20°C.

### Примечание:

Высокая температура сокращает время жизнеспособности и высыхания шпатлевки.  
Не превышайте количество отвердителя: это приведет к образованию пятен на краске.  
Не рекомендуется применение шпатлевки при температуре ниже 15°C.

### Технические характеристики:

Плотность: 1,84 - 1,86 гр./см<sup>3</sup>


Цвет: бежевый



2004/42/IIВ(b)(250)<250




Очищение  
60-010



Отвердитель - 2-3%



Жизнеспособность смеси  
3 -5 мин. 20°C



20 мин. 20°C




Ручное  
шлифование /  
сухое: P120 - P320



Машинное  
шлифование / сухое:  
P120 - P320



Срок хранения  
12 мес.



Хранить в прохладном  
месте



Латекс / нитрил

Информация, предоставленная в данной Технической карте, соответствует последним стандартам и основывается на нашем многолетнем опыте в производстве.

Copyright: Q-Company 2017, все права защищены.

Q-Company Int. GmbH / Beckershof 3 / D-24558 Henstedt-Ulzburg / Germany

Версия: 02.01.2017