

Техническая карта

Q 20-200 2K Polyester Fine Putty/ мелкозернистая шпатлёвка

Характеристики:

Двухкомпонентная полиэфирная мелкозернистая шпатлёвка, обладает адгезией к стали, гальванизированным покрытиям и стеклопластику. Также, имеет хорошую адгезию к поверхностям, обработанных цинком при температуре до +55°C. Продукт имеет мягкую консистенцию, легко наносится, быстро сохнет и не забивает абразив, создавая беспористую поверхность.

Нанесение:

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, предварительно очищена, обезжирена и заматирована. Тщательно размешайте шпатлёвку с 2 – 3 % отвердителя ВРО по весу. Нанесите на обрабатываемую поверхность в течение 5 минут при 20°C. Более высокая температура укорачивает жизнеспособность смеси и ускоряет время высыхания.

Примечание:

Добавление слишком большого количества отвердителя может привести к обесцвечиванию лакокрасочного покрытия. Наносите шпатлёвку при температуре не ниже +15°C.

Технические характеристики:

Плотность: 1,75 гр./см³


Цвет: голубой



2004/42/IIВ(b)(250)<250




Очищение
60-010



Отвердитель - 2-3%



Жизнеспособность смеси
3 -5 мин. 20°C




16 - 30 мин. 20°C



Ручное
шлифование /
сухое: P120 - P320



Машинное
шлифование / сухое:
P120 - P320



Срок хранения:
12 мес.



Хранить в прохладном месте



Латекс / Нитрил

Информация, предоставленная в данной Технической карте, соответствует последним стандартам и основывается на нашем многолетнем опыте в производстве.

Copyright: Q-Company 2017, все права защищены.

Q-Company Int. GmbH / Beckershof 3 / D-24558 Henstedt-Ulzburg / Germany

Версия: 02.01.2017