

MatTOP+

C 2A93

Лак матовый

Применение:	Advance Series - Лаки для использования с базовой эмалью ONYX HD.
Свойства:	Матовый лак для специальных OEM покрытий.
Примечания:	Смешайте с лаком MatTOP C 2A95 для получения необходимой степени глянца. Тщательно перемешать перед использованием. MatTOP+ C 2A93 не должен быть установлен в смесительной установке.

Плотность	0,9-1,1 g/cm ³
Температура хранения	5-45 °C
Срок годности	24 месяца

	2:1		
	Соотношение смешивания	100 объемн. %	C 2A93 Лак матовый
	Отвердитель	50 объемн. %	H 2A94 Отвердитель, матовый
	Вязкость 20°C	DIN 4: 18-21 c ISO 4: 40-55 c	Жизнеспособность при 20°C 2 ч

Совет по безопасности:

2004/42/IIВ(е)(840)700: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.е) в готовом к применению состоянии максимально составляет 840 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 700 г/литр.

Данные продукты могут содержать частицы < 0.1 мкм.

Данные продукты предназначены только для профессионального использования.

При использовании данных продуктов соблюдайте требования по безопасности и правила применения средств индивидуальной защиты.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.rmpaint.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.

MatTOP+

С 2A93

Лак матовый



HVLP пистолет



Пистолет высокого давления

Входное давление	бар	2	2
Давление атомизации	бар	0,7	
Размер сопла		1,3-1,5	1,3-1,4
Количество слоев		2	
Время обдува при 20°C	мин.	После каждого прохода до матового оттенка После первого слоя требуется выдержка 10-15 мин., после второго слоя 15-20 мин. Не следует делать выдержку более 25 минут после каждого слоя.	
Толщина покрытия:	мкм	40-50	

Сушка



Сушка при 20 °C 8 ч

Сушка при 60 °C 30 мин.



Инфракрасная сушка 9 мин.
 (коротковолновая) 3 мин. 50% + 6 мин. 100%

Замечания

С матовой поверхностью не возможно Удалить сор и пылинки путем полирования, т.к. полировка изменит степень глянца. Следовательно очень важно работать очень аккуратно во время очистки и нанесения.

Совет по безопасности:

2004/42/ПВ(е)(840)700: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта ПВ.е) в готовом к применению состоянии максимально составляет 840 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 700 г/литр.

Данные продукты могут содержать частицы < 0.1 мкм.

Данные продукты предназначены только для профессионального использования.

При использовании данных продуктов соблюдайте требования по безопасности и правила применения средств индивидуальной защиты.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.rmpaint.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.

