

# Техническая карта

## Q 40-610 Zinc Spray /

### Грунт цинковый в аэрозоле

#### Характеристики:

Преобразователь ржавчины и эпоксидный грунт одновременно. Высокое содержание цинка в продукте обеспечивает отличную защиту даже при температурах выше 400°C. Ржавчина преобразуется в черно-серый защитный слой который может быть окрашен однокомпонентными красками. Грунт особенно подходит для частей автомобиля, которые нельзя окрашивать, напр.: выхлопных систем, сварочных швов, оцинкованных деталей и внутренних поверхностей кузовов.

#### Нанесение:

Не требует предварительной обработки поверхности другими грунтами, а также, не требует последующей обработки лаками.

Тщательно встряхните баллон в течение 2 минут.

Распылите на расстоянии 10 - 15 см. от обрабатываемой поверхности.

Кол-во слоёв: 2 (= 40 -50 µm).

После завершения работы переверните баллон кверху дном и продуйте распылительную головку.


#### Технические характеристики:

База: комбинация специальных связующих.


Цвет: серый.




2 мин.




2 x  
10 - 15 см  
50 µm




продуйте  
распылительную  
головку



пылестойкость: 10 - 15 мин.  
монтажная прочность ЛКМ: 30 мин.



срок хранения



храните в прохладном  
месте

Информация, предоставленная в данной Технической карте, соответствует последним стандартам и основывается на нашем многолетнем опыте в производстве.

Copyright: Q-Company 2017, все права защищены.

Q-Company Int. GmbH / Beckershof 3 / D-24558 Henstedt-Ulzburg / Germany

Версия: 02.01.2017