

# Техническая информация

## 30-S00



### 30- Акриловые эмали

2K однослойная акриловая эмаль

- Высокое содержание сухого остатка и пигментов
- Отличная укрывистость, небольшой расход материалов
- Отвердители и разбавители выбираются в зависимости от температуры и размеров объекта
- Не используйте пигменты сами по себе, использование возможно только с конвертером 30-Torcoat Converter

## Использование

	<b>Соотношение смешивания</b> 2:1+10 %	100 объемн. %	
		50 объемн. %	50-15, -20, -30
		10 объемн. %	60-10, -20, -30, -40
	<b>Вязкость 20°C</b>	DIN 4: 20-22 c	
	<b>Жизнеспособность при 20 °C</b>	2 ч	
	<b>HVLP пистолет</b>		
	Размер сопла	1.3 мм	
	Входное давление	2 бар	
	внутри юзы	0.7 бар	
	<b>Пистолет высокого давления</b>		
	Размер сопла	1.3-1.4 мм	
Входное давление	2 бар		
	<b>Количество слоев</b>	2	
	<b>Толщина покрытия:</b>	50-70 µm	

### Совет по безопасности:

**Продукт предназначен для профессионального применения.**  
**Продукт может содержать частицы размером < 0.1 мкм.**

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте [www.baslac.com](http://www.baslac.com) или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.





# Техническая информация

## 30-S00



30- Акриловые эмали

### Сушка

	50-20	50-15	50-30
 Сушка при 20 °С	8 ч	6 ч	10 ч
 Сушка при 60 °С	30 мин. Отвердитель медленный	20 мин.	35 мин.
 Инфракрасная сушка (коротковолновая)		8 мин.	
 Инфракрасная сушка (средневолновая)		10-15 мин.	



#### Совет по безопасности:

Продукт предназначен для профессионального применения.  
Продукт может содержать частицы размером < 0.1 мкм.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте [www.baslac.com](http://www.baslac.com) или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.