







ELASTIC

ОПИСАНИЕ	
<p>Высокоэластичная мультифункциональная шпатлевка. Разработана специально для применения на пластиковых подложках, включая полипропилен. Легкое применение и моделирование. Может быть использована в качестве наполнителя и в качестве доводочной шпатлевки. Так же применима для металлических подложек, включая сталь, оцинкованную сталь и алюминий.</p>	
ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ	
<p>Шпатлевку можно наносить непосредственно на пластик, сталь, оцинкованную сталь, нержавеющую сталь, алюминий, а также старые ЛКП.</p>	
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	
	<p><u>Очистка поверхности;</u> удаление загрязнения поверхности перед шлифованием с использованием очистителя A1 AS 700 Предварительная очистка поверхности имеющей старое лакокрасочное покрытие, с водой и моющим средством, ополаскивание чистой водой.</p>
	<p>Шлифование; сухое шлифование с; P80 – P150 Участки металла обработать P80, периферийные участки и старое ЛКП обработать P150 Пластиковые детали обработать P150-P180</p>
	<p><u>Очистка поверхности:</u> Удаление всех загрязнений и продуктов шлифования с поверхности перед нанесением ELASTIC с использованием очистителя A1 AS 700 <i>При обезжиривании металла и полиэфирных материалов используйте только сольвентные обезжириватели. Для снятия статики с пластика использовать A1 WB1000</i></p>
ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ	
	<p>ELASTIC 100 г BPO hardener 2-5 г Запрещено превышать рекомендуемые пропорции отвердителя!</p>
НАНЕСЕНИЕ	
	<p>Наносить шпателем. Время нанесения 3-5 мин</p>
СУШКА	
	<p>20-30 минут при 20°C</p>
ШЛИФОВАНИЕ	




Сухое шлифование P80-P220

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ



Все грунты-выравниватели А1

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



VOC 250 г/л;
Плотность при 20°C 1.9 – 2 г/л
Срок хранения 12 мес.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



Во время работы с полиэфирными продуктами необходимо использовать исправные средства индивидуальной защиты. Следует защищать глаза и дыхательные пути. Помещения должны хорошо проветриваться. Инструменты следует очищать сразу же после окончания работы.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предприятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации. Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками А1.

© Европроект 1999-2016
Москва, ул. Киевская, д.14, стр.9 :: тел.: +7 (495) 229-4242 ::
Факс.: +7 (495) 229-4257 ::
почта info@europroject.ru