

Техническая карта

Q 20-500 2K Polyester Sprayfiller/ шпатлёвка для нанесения распылением

Характеристики:

2К жидкая шпатлевка. Шпатлевка сбалансирована по критерию тиксотропности, совмещая прекрасную растекаемость и высокие наполнительные свойства.

Может наноситься на большие поверхности для исправления небольших дефектов, заполнения пор и шлифовальных рисок. Имеет адгезию к усиленным стекловолокном пластикам, стали и полиэфирным шпатлевкам. Обладает гигроскопичностью и, поэтому, требует сухое шлифование. При шлифовании с водой рекомендуется тщательная сушка поверхности. Для исключения возможности образования пузырьков поверхность должна быть изолирована минимум 35 мкм 2К акрилового грунта.

Нанесение:

Поверхность должна быть очищена, зашлифована и обезжирена.

Смешать шпатлевку с 2-3% отвердителя СНР по весу.

Нанести в течение 20-30 минут при 20°C.



Примечание:

Высокая температура сокращает время жизнедеятельности и высыхания шпатлевки. Добавление слишком большого количества отвердителя может привести к обесцвечиванию лакокрасочного покрытия. Наносите шпатлёвку при температуре не ниже +15°C.

Технические характеристики:

Плотность: 1,84 - 1,86 гр./ см³

Цвет: бежевый

 2004/42/IIB(b)(250)<250	 Очищение 60-010	 отвердитель 2-3% ПЭ разбавитель макс. 2,5 гр.	 Жизнесспособность смеси 20 - 30 мин. 20°C	 Диаметр дюз: 2 - 3,5 мм; 3 - 4 бар	 Выдержка 10 - 15 мин. при 20°C
 3 - 5 ч. при 20°C 30 мин. при 60°C	 Ручное шлифование / сухое: P120 - P180	 Машинное шлифование / сухое: P120 - P180	 Срок хранения: Продукт - 9 мес. Отвердитель - 6-7 мес.	 Хранить в прохладном месте	 Латекс / Нитрил

Информация, предоставленная в данной Технической карте, соответствует последним стандартам и основывается на нашем многолетнем опыте в производстве.

Copyright: Q-Company 2017, все права защищены.

Q-Company Int. GmbH / Beckershof 3 / D-24558 Henstedt-Ulzburg / Germany

Версия: 02.01.2017