

PerformTOP

С 2A54

Вариант с ускоряющей добавкой А 2A14 SpeedADD

Применение: Advance Series - Прозрачный лак, универсальный С 2A54 PerformTOP с ускоряющей добавкой А 2A14 SpeedADD.

Свойства: • Сокращение времени сушки

		2:1+10%	
	Соотношение смешивания	100 объемн. %	С 2A54 Прозрачный лак, универсальный
	Отвердитель	50 объемн. %	Н 2A14 Отвердитель для эмали, быстрый Н 2A24 Отвердитель для эмали, нормальный
	Thinner	10 объемн. %	А 2A14 Ускоряющая добавка
	Вязкость 20°C	DIN 4: 18-21 с ISO 4: 40-55 с	Жизнеспособность при 20°C 60 мин.

Совет по безопасности:

2004/42/IIВ(d)(420)419: ограничения ЕС для данного продукта (категория продукта: IIВ.d) в готовом к использованию состоянии максимально составляет 420 грамм VOC (летучих органических соединений) на литр. Содержание VOC в этом продукте составляет 419 г/л.

Данные продукты могут содержать частицы < 0.1 мкм.

Данные продукты предназначены только для профессионального использования.

При использовании данных продуктов соблюдайте требования по безопасности и правила применения средств индивидуальной защиты.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.rmpaint.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.

PerformTOP

С 2A54

Вариант с ускоряющей добавкой А 2A14 SpeedADD

		 HVLV пистолет	 Пистолет высокого давления
Входное давление	бар	2	2
внутри юзы	бар	0.7	
Размер сопла		1.3-1.5	1.3-1.4
Количество слоев		1 ½ слоя (межслойная выдержка не требуется).	
Время обдува при 20°C	мин.	Без выдержки перед включением сушки.	
Толщина покрытия:	мкм	40-60	

Сушка



Сушка при 20 °C 4 ч

Сушка при 60 °C 20 мин.



Инфракрасная сушка (коротковолновая) 6 мин.

Совет по безопасности:

2004/42/IIВ(d)(420)419: ограничения ЕС для данного продукта (категория продукта: IIВ.d) в готовом к использованию состоянии максимально составляет 420 грамм VOC (летучих органических соединений) на литр. Содержание VOC в этом продукте составляет 419 г/л.

Данные продукты могут содержать частицы < 0.1 мкм.

Данные продукты предназначены только для профессионального использования.

При использовании данных продуктов соблюдайте требования по безопасности и правила применения средств индивидуальной защиты.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.rmpaint.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.

